

FASTER

PRZYSPIESZACZ WIĄZANIA TYNKÓW CIENKOWARSTWOWYCH

FASTER wstępnie utrzuła strukturę tynków akrylowych i silikonowych przy niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności. Nie zmienia koloru tynku ani intensywności barwy.

WYRÓB W SKRÓCIE

Rodzaj wyrobu	Dodatek do mas tynkarskich, do zastosowania profesjonalnego
Działanie	Wstępne wiązanie i wczesna wodoodporność świeżego tynku
Zakres stosowania	Tynki akrylowe i silikonowe
Warunki	Temperatura prognozowana od około 0 °C, wilgotność do 75 %
Dozowanie	Opakowanie 125 ml na 25 kg masy tynkarskiej
Wodoodporność wstępna	Po 48 godzinach od aplikacji masy
Przechowywanie	od 0 °C do +30 °C
Trwałość	24 miesiące od daty produkcji

* Dane dotyczą temperatury +20 °C oraz wilgotności względnej 55 %.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU

FASTER to preparat do wstępnego utrwalania struktury tynków cienkowarstwowych akrylowych i silikonowych w warunkach obniżonej temperatury i podwyższonej wilgotności.

Nie zmienia koloru tynku ani intensywności barwy. Zapewnia wstępne wiązanie, dające wczesną wodoodporność oraz późniejsze zwiększenie twardości i odporności powierzchni na uszkodzenia mechaniczne.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Preparat można stosować przy prognozowanej, minimalnej temperaturze około 0 °C i wilgotności względnej powietrza do 75 %. Stosowany jako dodatek do tynków akrylowych lub silikonowych, daje wstępną wodoodporność już po 48 godzinach od aplikacji masy tynkarskiej.

W warunkach standardowych, około 20 °C i 50 – 65 % wilgotności względnej, preparat nie przyspiesza wiązania.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

- Dodać preparat FASTER bezpośrednio przed aplikacją.
- Mieszać intensywnie przez 2 – 3 minuty, do pełnego ujednolicenia masy tynkarskiej.
- Po wymieszaniu masa tynkarska jest gotowa do nakładania.

ZUŻYCIE

Opakowanie 125 ml jest przeznaczone do 25 kg masy tynkarskiej.

ZALECENIA APLIKACYJNE

- Produkt nie nadaje się do tynków mozaikowych.
- Nie mieszać z innymi produktami. Nie rozcieńczać.
- Gotowej masy tynkarskiej nie stosować na podłoża wilgotne, ze skroploną parą wodną.

- Minimalna temperatura otoczenia 0 °C; minimalna temperatura podłoża 0 °C.
- Producent zaleca ochronę świeżo nałożonego tynku przed opadami przez minimum 48 godzin.
- Producent zaleca, przed użyciem wyrobu, wykonanie próbnej aplikacji tynku na powierzchni około 1 m², w celu oceny jakości preparatu. Wszelkie negatywne uwagi prosimy natychmiast zgłaszać do producenta.
- Narzędzia i aparaty używane podczas prac należy wymyć wodą po zakończeniu robót.
- Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego zastosowania.
- Produkt przemrożony nie nadaje się do aplikacji.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Produkt należy transportować i przechowywać w temperaturze od 0 °C do +30 °C w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Miejsce przechowywania nie powinno być nasłonecznione. Trwałość tak przechowywanego preparatu wynosi 24 miesiące od daty produkcji.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób ma podwyższoną alkaliczność i może działać drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Podczas prowadzenia prac należy przestrzegać zaleceń BHP związanych z użyciem substancji o podwyższonym pH oraz stosować okulary, odzież ochronną i rękawice gumowe do ochrony rąk. W przypadku gdy wyrób dostanie się do oczu, należy je przemyć czystą wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Szczegółowe informacje o zagrożeniach i postępowaniu z wyrobem zawiera karta charakterystyki (SDS), dostępna u producenta.

ODNIESIENIA NORMATYWNE

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP) — klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin.
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH) — rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów.

Wyrób nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu rozporządzenia CLP. Szczegółowe informacje zawiera karta charakterystyki (SDS) produktu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy sprzedawcy ani za gwarancje udzielone przez wykonawców bez jego wiedzy. Dane zawarte w karcie opierają się na obecnym stanie wiedzy producenta i nie zwalniają wykonawcy z odpowiedzialności za prace prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty tracą ważność jej wydania wcześniejsze.