

## GRAMAPLAST A

MOZAIKOWA MASA TYNKARSKA

GRAMAPLAST A to mozaikowa masa tynkarska na spoiwie akrylowym, z kruszyw dolomitowych i piasków kwarcowych. Tworzy barwną, dekoracyjną fakturę odporną na czynniki atmosferyczne.

### WYRÓB W SKRÓCIE

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Rodzaj wyrobu    | Mozaikowa masa tynkarska, gotowa do użycia                 |
| Spoivo           | Polimery akrylowe                                          |
| Kruszywo         | Kruszywa dolomitowe i piaski kwarcowe                      |
| Zastosowanie     | Wnętrza oraz zewnętrznie cokoły, wejścia i otwory okienne  |
| Podkład          | PRIMERPLAST A — akrylowy podkład tynkarski w kolorze wzoru |
| Zużycie          | 2,9 – 4,2 kg/m <sup>2</sup> w zależności od granulacji     |
| Schnięcie        | Około 24 godziny *                                         |
| Temperatura prac | od +5 °C do +25 °C                                         |
| Trwałość         | 12 miesięcy od daty produkcji                              |

\* Dane dotyczą temperatury +20 °C oraz wilgotności względnej 55 %.

### CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Akrylowa mozaikowa masa tynkarska GRAMAPLAST A stanowi wodną kompozycję polimerów akrylowych, kruszyw dolomitowych i piasków kwarcowych.

Jest produktem plastycznym, bez substancji toksycznych. Tynk jest odporny na działanie czynników atmosferycznych, niepalny i przepuszczalny dla pary wodnej.

### ZASTOSOWANIE

GRAMAPLAST A jest przeznaczony do wykonywania barwnych, dekoracyjnych faktur w pomieszczeniach mieszkalnych, socjalnych, w korytarzach i na klatkach schodowych. W zastosowaniu zewnętrznym — do obróbki cokołów, wejść do budynków i otworów okiennych.

### KOLORYSTYKA

Mozaikowa masa tynkarska GRAMAPLAST A jest produkowana w bogatej kolorystyce dostępnej na wzornikach u producenta i dystrybutorów. Możliwe jest również zamówienie koloru specjalnego, według życzenia klienta, w ramach dostępnych u producenta kolorów kruszywa.

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Na oczyszczone i równe podłoże nakłada się akrylowy podkład tynkarski PRIMERPLAST A minimum 6 godzin \* przed planowanym nałożeniem masy tynkarskiej. W przypadku dociepleń budynków oraz wypełniania nierówności podkład nakłada się najwcześniej po 7 dniach \* od związania zaprawy klejowej.

### SPOSÓB NAKŁADANIA

Po otwarciu wiadra z masą tynkarską trzeba ją dokładnie wymieszać. Mieszanie powinno być regularnie powtarzane w trakcie pracy.

Masę tynkarską GRAMAPLAST A nakłada się pacą nierdzewną, rozcierając na ścianie z dołu do góry równą warstwą, tak aby podłoże pozostało niewidoczne. Po nałożeniu większej powierzchni (np. 3 m<sup>2</sup>) należy sprawdzić i ewentualnie zlikwidować powstałe nierówności.

Prace należy prowadzić na jednej całej ścianie bez przerywania. Przerwanie robót może powodować widoczne ślady, niemożliwe do usunięcia. W pomieszczeniach zamkniętych lub miejscach źle oświetlonych zaleca się używanie lamp do oświetlania obrabianych powierzchni.

Schnięcie tynku w przewiewnych pomieszczeniach trwa minimum 24 godziny \*. W warunkach zewnętrznych czas wiązania zależy od pogody i wynosi około 24 godziny \*.

## ZUŻYCIE

Zużycie masy jest uzależnione od jakości przygotowania ściany oraz od granulacji produktu. Jeżeli zużycie tynku wzrasta, świadczy to o dużych nierównościach ściany lub zbyt grubej warstwie nakładanej masy tynkarskiej.

| Granulacja w mm | Orientacyjne zużycie w kg/m <sup>2</sup> |
|-----------------|------------------------------------------|
| 1,0             | 2,9 – 3,1                                |
| 1,5             | 3,8 – 4,2                                |

## ZALECENIA

- Wyrobu nie wolno nakładać na mokre podłoże.
- Niewskazane jest działanie ostrego słońca i silnego wiatru w trakcie prac oraz na świeżo nałożoną warstwę.
- Zaleca się nakładanie tynku z tej samej partii produkcyjnej na całą ścianę. W przypadku różnych partii należy je ze sobą wymieszać.
- Nie mieszać z innymi produktami, nie rozcieńczać.
- Wyrób posiada lepkość roboczą.
- Do każdego wzoru mozaikowej masy tynkarskiej przeznaczony jest odpowiedni kolor podkładu PRIMERPLAST A. Stosowanie pod każdy wzór białej masy podkładowej może skutkować widocznymi przebarwieniami na większych powierzchniach.
- Wyrównywanie barw zostaje zagwarantowane w ramach tej samej partii produkcyjnej.
- Narzędzia używane podczas prac należy dokładnie wymyć wodą natychmiast po zakończeniu robót lub przed dłuższą przerwą.
- Wszystkie zabrudzenia powierzchni należy zmyć wodą z dodatkiem mydła lub innych detergentów.
- Producent zaleca, przed użyciem wyrobu, wykonanie próbnej aplikacji na powierzchni około 1 m<sup>2</sup>, w celu oceny systemu tynkarskiego. Wszelkie uwagi prosimy natychmiast zgłaszać do producenta.

## OCHRONA POWIERZCHNI

Powierzchnie tynku GRAMAPLAST A mogą być dodatkowo zabezpieczane lakierem akrylowym PLASTLAK A lub zdobione lakierem PLASTLAK A z brokatem.

Brak ochronnej warstwy lakieru na powierzchniach zewnętrznych może skutkować pojawianiem się mglistych, białych plam w czasie deszczowych i wilgotnych dni. Efekt ten może utrzymywać się do 6 miesięcy od nałożenia tynku mozaikowego.

## WARUNKI PROWADZENIA PRAC

Temperatura otoczenia i podłoża podczas nakładania tynku i 24 godziny po zakończeniu robót nie powinna być niższa niż +5 °C i wyższa od +25 °C. W tym czasie należy chronić świeżą fakturę przed deszczem, który powoduje wypłukanie spoiwa i mlecne plamy.

Niższa temperatura i zwiększona wilgotność mogą powodować wydłużenie schnięcia i czasu wiązania. Gdy po aplikacji wyrobu warunki pogodowe ulegną gwałtownej zmianie, której objawem będą opady, mgły lub mróz, jakość warstwy tynkarskiej może ulec degradacji.

Produkt przemrożony nie nadaje się do aplikacji.

## INFORMACJE DODATKOWE

Podłoże, na którym będzie aplikowany opisany wyrób, powinno być precyzyjnie określone. W wypadku braku możliwości identyfikacji wcześniejszych warstw należy je usunąć. W przypadku wątpliwości związanych z podłożem, aplikacją, przechowywaniem wyrobów oraz eksploatacją wykonanych powierzchni prosimy o kontakt z producentem.

## TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Produkt należy transportować i przechowywać w temperaturze od +5 °C do +25 °C w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Miejsce przechowywania nie powinno być nasłonecznione. Trwałość tak przechowywanego masy tynkarskiej wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

## ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób nie zawiera substancji żrących. Podczas prac należy przestrzegać standardowych zaleceń BHP oraz stosować okulary, odzież ochronną i rękawice gumowe do ochrony rąk. W przypadku gdy wyrób dostanie się do oczu, należy przemyć je obficie czystą wodą.

Szczegółowe informacje o zagrożeniach i postępowaniu z wyrobem zawiera karta charakterystyki (SDS), dostępna u producenta.

## ODNIESIENIA NORMATYWNE

- PN-EN 15824 — Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych. Norma obejmuje także tynki na spoiwach nieorganicznych: silikatowych, silanowych, siloksanowych i silikonowych.
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR) — zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP) — klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin.

*Klasy i kategorie właściwości użytkowych wyrobu podaje deklaracja właściwości użytkowych producenta; niniejsza karta ich nie deklaruje.*

Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy sprzedawcy ani za gwarancje udzielone przez wykonawców bez jego wiedzy. Dane zawarte w karcie opierają się na obecnym stanie wiedzy producenta i nie zwalniają wykonawcy z odpowiedzialności za prace prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty tracą ważność jej wydania wcześniejsze.