

GRAMAPLAST S

MOZAIKOWA MASA TYNKARSKA

GRAMAPLAST S to mozaikowa masa tynkarska na spoiwie silikonowym, tworząca warstwę o wysokiej odporności na zabrudzenia. Zachowuje elastyczność i zdolność samoczyszczenia.

WYRÓB W SKRÓCIE

Rodzaj wyrobu	Mozaikowa masa tynkarska, gotowa do użycia
Spoivo	Polimery silikonowe
Kruszywo	Kruszywa dolomitowe i piaski kwarcowe
Zastosowanie	Wnętrza oraz zewnętrznie cokoły, wejścia i otwory okienne
Podkład	PRIMERPLAST S — silikonowy podkład tynkarski w kolorze wzoru
Zużycie	2,9 – 4,2 kg/m ² w zależności od granulacji
Schnięcie	Okolo 24 godziny *
Temperatura prac	od +5 °C do +25 °C
Trwałość	12 miesięcy od daty produkcji

* Dane dotyczą temperatury +20 °C oraz wilgotności względnej 55 %.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Silikonowa mozaikowa masa tynkarska GRAMAPLAST S stanowi wodną kompozycję polimerów silikonowych, kruszyw dolomitowych i piasków kwarcowych.

Jest produktem plastycznym, bez substancji toksycznych. Tynk jest wysoko odporny na działanie czynników atmosferycznych, niepalny i przepuszczalny dla pary wodnej. Zachowuje wysoką elastyczność i posiada zdolność samoczyszczenia. Zwiększona wodoodporność ogranicza możliwości rozwoju grzybów i pleśni. Kompozycja polimerów silikonowych zwiększa odporność na czynniki chemiczne oraz promieniowanie IR i UV.

ZASTOSOWANIE

GRAMAPLAST S jest przeznaczony do wykonywania barwnych, dekoracyjnych faktur w pomieszczeniach mieszkalnych, socjalnych, w korytarzach i na klatkach schodowych. W zastosowaniu zewnętrznym — do obróbki cokołów, wejść do budynków i otworów okiennych.

KOLORYSTYKA

Mozaikowa masa tynkarska GRAMAPLAST S jest produkowana w bogatej kolorystyce dostępnej na wzornikach u producenta i dystrybutorów. Możliwe jest również zamówienie koloru specjalnego, według życzenia klienta, w ramach dostępnych u producenta kolorów kruszywa.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Na odpowiednio przygotowane i równe podłoże nakłada się podkład tynkarski PRIMERPLAST S minimum 6 godzin * przed planowanym nałożeniem masy tynkarskiej. W przypadku dociepleń budynków oraz wypełniania nierówności podkład nakłada się najwcześniej po 7 dniach * od związania zaprawy klejowej.

SPOSÓB NAKŁADANIA

Po otwarciu wiadra z masą tynkarską trzeba ją dokładnie wymieszać. Mieszanie powinno być regularnie powtarzane w trakcie pracy.

Masę tynkarską GRAMAPLAST S nakłada się pacą nierdzewną, rozcierając na ścianie z dołu do góry równą warstwą, tak aby podłoże pozostało niewidoczne. Po nałożeniu większej powierzchni (np. 3 m²) należy sprawdzić i ewentualnie zlikwidować powstałe nierówności.

Prace należy prowadzić na jednej całej ścianie bez przerywania. Przerwanie robót może powodować widoczne ślady, niemożliwe do usunięcia. W pomieszczeniach zamkniętych lub miejscach źle oświetlonych zaleca się używanie lamp halogenowych do oświetlania obrabianych powierzchni.

Schnięcie tynku w przewiewnych pomieszczeniach trwa minimum 24 godziny *. W warunkach zewnętrznych czas wiązania zależy od pogody i wynosi około 24 godziny *.

ZUŻYCIE

Zużycie masy jest uzależnione od jakości przygotowania ściany oraz od granulacji produktu. Jeżeli zużycie tynku wzrasta, świadczy to o dużych nierównościach ściany lub zbyt grubej warstwie nakładanej masy tynkarskiej.

Granulacja w mm	Orientacyjne zużycie w kg/m ²
1,0	2,9 – 3,1
1,5	3,8 – 4,2

ZALECENIA

- Wyrobu nie wolno nakładać na mokre podłoże.
- Niewskazane jest bezpośrednie działanie słońca i silnego wiatru w trakcie prac oraz na świeżo nałożoną warstwę.
- Zaleca się nakładanie tynku z tej samej partii produkcyjnej na całą ścianę. W przypadku różnych partii należy je ze sobą wymieszać.
- Nie mieszać z innymi produktami, nie rozcieńczać.
- Wyrób posiada lepkość roboczą.
- Do każdego wzoru mozaikowej masy tynkarskiej przeznaczony jest odpowiedni kolor podkładu PRIMERPLAST S. Stosowanie pod każdy wzór białej masy podkładowej może skutkować widocznymi przebarwieniami na większych powierzchniach.
- Wyrównywanie barw zostaje zagwarantowane w ramach tej samej partii produkcyjnej.
- Narzędzia używane podczas prac należy dokładnie wymyć wodą natychmiast po zakończeniu robót lub przed dłuższą przerwą.
- Wszystkie zabrudzenia powierzchni należy zmyć wodą z dodatkiem mydła lub innych detergentów.
- Producent zaleca, przed użyciem wyrobu, wykonanie próbnej aplikacji na powierzchni około 1 m², w celu oceny systemu tynkarskiego. Wszelkie uwagi prosimy natychmiast zgłaszać do producenta.

WARUNKI PROWADZENIA PRAC

Temperatura otoczenia i podłoża podczas nakładania tynku i 24 godziny po zakończeniu robót nie powinna być niższa niż +5 °C i wyższa od +25 °C. W tym czasie należy chronić świeżą fakturę przed deszczem, który powoduje wypłukanie spoiwa i mlecze plamy.

Niższa temperatura i zwiększona wilgotność mogą powodować wydłużenie schnięcia i czasu wiązania. Gdy po aplikacji wyrobu warunki pogodowe ulegną gwałtownej zmianie, której objawem będą opady, mgły lub mróz, jakość warstwy tynkarskiej może ulec degradacji.

Produkt przemrożony nie nadaje się do aplikacji.

INFORMACJE DODATKOWE

Podłoże, na którym będzie aplikowany opisany wyrób, powinno być precyzyjnie określone. W wypadku braku możliwości identyfikacji wcześniejszych warstw należy je usunąć. W przypadku wątpliwości związanych z podłożem, aplikacją, przechowywaniem wyrobów oraz eksploatacją wykonanych powierzchni prosimy o kontakt z producentem.

TRANSPORT I PRZECCHOWYWANIE

Produkt należy transportować i przechowywać w temperaturze od +5 °C do +25 °C w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Miejsce przechowywania nie powinno być nasłonecznione. Trwałość tak przechowywanego masy tynkarskiej wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób nie zawiera substancji żrących. Podczas prac należy przestrzegać standardowych zaleceń BHP oraz stosować okulary, odzież ochronną i rękawice gumowe do ochrony rąk. W przypadku gdy wyrób dostanie się do oczu, należy przemyć je obficie czystą wodą.

Szczegółowe informacje o zagrożeniach i postępowaniu z wyrobem zawiera karta charakterystyki (SDS), dostępna u producenta.

ODNIESIENIA NORMATYWNE

- PN-EN 15824 — Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych. Norma obejmuje także tynki na spoiwach nieorganicznych: silikatowych, silanowych, siloksanowych i silikonowych.
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR) — zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP) — klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin.

Klasy i kategorie właściwości użytkowych wyrobu podaje deklaracja właściwości użytkowych producenta; niniejsza karta ich nie deklaruje.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy sprzedawcy ani za gwarancje udzielone przez wykonawców bez jego wiedzy. Dane zawarte w karcie opierają się na obecnym stanie wiedzy producenta i nie zwalniają wykonawcy z odpowiedzialności za prace prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty tracą ważność jej wydania wcześniejsze.