

PLASTGRUNT GP

AKRYLOWY PREPARAT GRUNTUJĄCY — GŁĘBOKO PENETRUJĄCY

PLASTGRUNT GP to wodny, akrylowy preparat gruntujący do wglębnego gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod farby, tynki, zaprawy klejowe, masy szpachlowe i samopoziomujące.

WYRÓB W SKRÓCIE

Rodzaj wyrobu	Preparat gruntujący wodny, gotowy do użycia
Spoivo	Polimery akrylowe
Zastosowanie	Gruntowanie i wzmacnianie podłoży mineralnych i płyt drewnopochodnych
Zużycie	0,05 – 0,15 kg/m ²
Opakowania	Kanister 6 litrów
Schnięcie	Kolejna warstwa po około 2 godzinach *; całkowite minimum 4 godziny *
Temperatura prac	od +5 °C do +25 °C
Trwałość	12 miesięcy od daty produkcji

* Dane dotyczą temperatury +20 °C oraz wilgotności względnej 55 %.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Akrylowy preparat gruntujący PLASTGRUNT GP — głęboko penetrujący to wodny środek gruntujący do określonego stosowania w budownictwie: pod farby, tynki, zaprawy klejowe, masy szpachlowe i masy samopoziomujące.

PLASTGRUNT GP jest produktem zgodnym z dyrektywą 2004/42/WE.

ZASTOSOWANIE

PLASTGRUNT GP jest przeznaczony do gruntowania podłoży budowlanych cementowych, cementowo-wapiennych, betonowych, betonów komórkowych, gipsowych i kartonowo-gipsowych. Polecany jako środek do wzmacniania podłoży, które straciły spójność.

Nadaje się do gruntowania płyt drewnopochodnych stosowanych w budownictwie i meblarstwie. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche i oczyszczone z kurzu, brudu oraz tłuszczów. Stare powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża należy dokładnie usunąć. Drobne uszkodzenia (np. pęknięcia lub ubytki) należy naprawić. Gruntowane powierzchnie należy zamieść i odkurzyć, w razie potrzeby zmyć.

SPOSÓB NAKŁADANIA

PLASTGRUNT GP jest przystosowany do nakładania dwiema technikami.

Technika tradycyjna

PLASTGRUNT GP maluje się wałkiem malarskim z krótkim włosiem lub pędzlem. W przypadku aplikacji wałkiem konieczne są 2 warstwy preparatu.

Technika natryskowa

PLASTGRUNT GP nakłada się za pomocą techniki powietrznej, hydrodynamicznej oraz HVLP. Przy technice natryskowej należy utrzymywać parametry podane przez producenta urządzenia natryskowego.

Niezależnie od zastosowanej techniki kolejne warstwy preparatu nakłada się po około 2 godzinach *. Kolejne warstwy systemowe po około 3 – 4 godzinach *. Całkowite schnięcie preparatu w przewiewnych pomieszczeniach trwa minimum 4 godziny *. W warunkach zewnętrznych czas wiązania zależy od pogody i wynosi około 4 godziny *.

ZUŻYCIE

Zużycie preparatu jest uzależnione od jakości podłoża i zastosowanych narzędzi, wynosi średnio od 0,05 do 0,15 kg/m².

ZALECENIA

- Wyrobu nie wolno nakładać na mokre podłoże.
- Niewskazane jest bezpośrednie działanie słońca i silnego wiatru w trakcie prac oraz na świeżo nałożoną warstwę.
- Nie mieszać z innymi produktami, nie rozcieńczać.
- Narzędzia i aparaty używane podczas prac należy dokładnie wymyć wodą natychmiast po zakończeniu robót lub przed dłuższą przerwą.
- Wszelkie zabrudzenia powierzchni należy zmyć wodą z dodatkiem mydła lub usunąć przy pomocy innych detergentów.
- Producent zaleca, przed użyciem wyrobu, wykonanie próbnej aplikacji na powierzchni około 1 m², w celu oceny jakości warstwy preparatu. Wszelkie uwagi prosimy natychmiast zgłaszać do producenta.
- Produkt przemrożony nie nadaje się do aplikacji.

WARUNKI PROWADZENIA PRAC

Temperatura otoczenia i podłoża podczas nakładania preparatu i 6 godzin po zakończeniu robót nie powinna być niższa niż +5 °C i wyższa od +25 °C. W tym czasie należy chronić zagruntowane powierzchnie przed deszczem, który powoduje wypłukanie preparatu gruntującego.

Niższa temperatura i zwiększona wilgotność mogą powodować wydłużenie schnięcia i czasu wiązania.

Gdy po aplikacji wyrobu warunki pogodowe ulegną gwałtownej zmianie, której objawem będą opady, mgły lub mróz, jakość warstwy może ulec degradacji.

INFORMACJE DODATKOWE

PLASTGRUNT GP nie zastępuje warstwy podkładowej w systemach malarskich i tynkarskich.

PLASTGRUNT GP nie nadaje się do finalnego wykańczania powierzchni. Brak warstwy nawierzchniowej może spowodować w krótkim terminie degradację powłoki.

Podłoże, na którym będzie aplikowany opisany wyrób, powinno być precyzyjnie określone. W wypadku braku możliwości identyfikacji wcześniejszych warstw należy je usunąć. W przypadku wątpliwości związanych z podłożem, aplikacją, przechowywaniem wyrobów oraz eksploatacją wykonanych powierzchni prosimy o kontakt z producentem.

OPAKOWANIA

PLASTGRUNT GP jest dostępny w kanistrach o pojemności 6 litrów.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Produkt należy transportować i przechowywać w temperaturze od +5 °C do +25 °C w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Miejsce przechowywania nie powinno być nasłonecznione. Trwałość tak przechowywanego preparatu gruntującego wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób nie zawiera substancji żrących. Podczas nakładania preparatu gruntującego należy przestrzegać standardowych zaleceń BHP oraz stosować okulary, odzież ochronną i rękawice gumowe do ochrony rąk. W przypadku gdy wyrób dostanie się do oczu, należy przemyć je obficie czystą wodą.

Szczegółowe informacje o zagrożeniach i postępowaniu z wyrobem zawiera karta charakterystyki (SDS), dostępna u producenta.

ODNIESIENIA NORMATYWNE

- Dyrektywa 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach.
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych (Dz.U. 2016 poz. 1353).
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP) — klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin.

Klasy i kategorie właściwości użytkowych wyrobu podaje dokumentacja producenta; niniejsza karta ich nie deklaruje.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy sprzedawcy ani za gwarancje udzielone przez wykonawców bez jego wiedzy. Dane zawarte w karcie opierają się na obecnym stanie wiedzy producenta i nie zwalniają wykonawcy z odpowiedzialności za prace prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty tracą ważność jej wydania wcześniejsze.