

PLASTGRUNT U

AKRYLOWY PREPARAT GRUNTUJĄCY — UNIWERSALNY

PLASTGRUNT U to wodny, akrylowy preparat gruntujący do powierzchniowego gruntowania podłoży budowlanych pod farby, tynki i zaprawy klejowe, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

WYRÓB W SKRÓCIE

Rodzaj wyrobu	Preparat gruntujący wodny, gotowy do użycia
Spoivo	Polimery akrylowe
Zastosowanie	Gruntowanie podłoży mineralnych pod farby, tynki i zaprawy klejowe
Zużycie	0,1 - 0,15 kg/m ²
Opakowania	Kanister 6 litrów
Schnięcie	Kolejna warstwa po około 2 godzinach *; całkowite minimum 4 godziny *
Temperatura prac	od +5 °C do +25 °C
Trwałość	12 miesięcy od daty produkcji

* Dane dotyczą temperatury +20 °C oraz wilgotności względnej 55 %.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Akrylowy preparat gruntujący PLASTGRUNT U — uniwersalny to wodny środek do gruntowania powierzchni budowlanych pod farby, tynki i zaprawy klejowe.

PLASTGRUNT U jest produktem zgodnym z dyrektywą 2004/42/WE.

ZASTOSOWANIE

PLASTGRUNT U jest przeznaczony do gruntowania podłoży budowlanych cementowych, cementowo-wapiennych, betonowych, betonów komórkowych, gipsowych i kartonowo-gipsowych. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche i oczyszczone z kurzu, brudu oraz tłuszczów. Stare powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża należy dokładnie usunąć. Drobne uszkodzenia (np. pęknięcia lub ubytki) należy naprawić. Gruntowane powierzchnie należy zamieść i odkurzyć, w razie potrzeby zmyć.

SPOSÓB NAKŁADANIA

PLASTGRUNT U jest przystosowany do nakładania dwiema technikami.

Technika tradycyjna

PLASTGRUNT U maluje się wałkiem malarskim z krótkim włosiem lub pędzlem. W przypadku aplikacji wałkiem preparat nakłada się warstwami.

Technika natryskowa

PLASTGRUNT U nakłada się za pomocą techniki powietrznej, hydrodynamicznej oraz HVLP. Przy technice natryskowej należy utrzymywać parametry podane przez producenta urządzenia natryskowego.

Niezależnie od zastosowanej techniki kolejne warstwy preparatu nakłada się po około 2 godzinach *. Kolejne warstwy systemowe po około 3 – 4 godzinach *. Całkowite schnięcie preparatu w przewiewnych pomieszczeniach trwa minimum 4 godziny *. W warunkach zewnętrznych czas wiązania zależy od pogody i wynosi około 4 godziny *.

ZUŻYCIE

Zużycie preparatu jest uzależnione od jakości podłoża i zastosowanych narzędzi, wynosi średnio od 0,1 do 0,15 kg/m².

ZALECENIA

- Wyrobu nie wolno nakładać na mokre podłoże.
- Niewskazane jest bezpośrednie działanie słońca i silnego wiatru w trakcie prac oraz na świeżo nałożoną warstwę.
- Nie mieszać z innymi produktami, nie rozcieńczać.
- Narzędzia i aparaty używane podczas prac należy dokładnie wymyć wodą natychmiast po zakończeniu robót lub przed dłuższą przerwą.
- Wszelkie zabrudzenia powierzchni należy zmyć wodą z dodatkiem mydła lub usunąć przy pomocy innych detergentów.
- Producent zaleca, przed użyciem wyrobu, wykonanie próbnej aplikacji na powierzchni około 1 m², w celu oceny jakości warstwy preparatu. Wszelkie uwagi prosimy natychmiast zgłaszać do producenta.
- Produkt przemrożony nie nadaje się do aplikacji.

WARUNKI PROWADZENIA PRAC

Temperatura otoczenia i podłoża podczas nakładania preparatu i 6 godzin po zakończeniu robót nie powinna być niższa niż +5 °C i wyższa od +25 °C. W tym czasie należy chronić zagruntowane powierzchnie przed deszczem, który powoduje wypłukanie preparatu gruntującego.

Niższa temperatura i zwiększona wilgotność mogą powodować wydłużenie schnięcia i czasu wiązania. Gdy po aplikacji wyrobu warunki pogodowe ulegną gwałtownej zmianie, której objawem będą opady, mgły lub mróz, jakość warstwy może ulec degradacji.

INFORMACJE DODATKOWE

PLASTGRUNT U nie zastępuje warstwy podkładowej w systemach malarskich i tynkarskich.

PLASTGRUNT U nie nadaje się do finalnego wykańczania powierzchni. Brak warstwy nawierzchniowej może spowodować w krótkim terminie degradację powłoki.

Podłoże, na którym będzie aplikowany opisany wyrób, powinno być precyzyjnie określone. W wypadku braku możliwości identyfikacji wcześniejszych warstw należy je usunąć. W przypadku wątpliwości związanych z podłożem, aplikacją, przechowywaniem wyrobów oraz eksploatacją wykonanych powierzchni prosimy o kontakt z producentem.

OPAKOWANIA

PLASTGRUNT U jest dostępny w kanistrach o pojemności 6 litrów.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Produkt należy transportować i przechowywać w temperaturze od +5 °C do +25 °C w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Miejsce przechowywania nie powinno być nasłonecznione. Trwałość tak przechowywanego preparatu gruntującego wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób nie zawiera substancji żrących. Podczas nakładania preparatu gruntującego należy przestrzegać standardowych zaleceń BHP oraz stosować okulary, odzież ochronną i rękawice gumowe do ochrony rąk. W przypadku gdy wyrób dostanie się do oczu, należy przemyć je obficie czystą wodą.

Szczegółowe informacje o zagrożeniach i postępowaniu z wyrobem zawiera karta charakterystyki (SDS), dostępna u producenta.

ODNIESIENIA NORMATYWNE

- Dyrektywa 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach.
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych (Dz.U. 2016 poz. 1353).
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP) — klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin.

Klasy i kategorie właściwości użytkowych wyrobu podaje dokumentacja producenta; niniejsza karta ich nie deklaruje.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy sprzedawcy ani za gwarancje udzielone przez wykonawców bez jego wiedzy. Dane zawarte w karcie opierają się na obecnym stanie wiedzy producenta i nie zwalniają wykonawcy z odpowiedzialności za prace prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty tracą ważność jej wydania wcześniejsze.