

PRIMERPLAST M

SCZEPNY PODKŁAD MIĘDZYWARSTWOWY

PRIMERPLAST M to podkład międzywarstwowy na spoiwie akrylowym, przeznaczony na podłoża nienasiąkliwe. Wysoka zawartość spoiwa i kwarc dają przyczepność tam, gdzie zwykłe podkłady nie trzymają.

WYRÓB W SKRÓCIE

Rodzaj wyrobu	Podkład międzywarstwowy, gotowy do użycia
Spoivo	Polimery akrylowe
Zastosowanie	Podłoża nienasiąkliwe: lamperie, lakiery, płytki, płyty meblowe
Warstwy następne	Tynki, gładzie, masy szpachlowe, zaprawy klejowe, hydroizolacje, kleje
Zużycie	0,2 – 0,3 kg/m ²
Schnięcie	Minimum 8 godzin *
Temperatura prac	od +5 °C do +25 °C
Trwałość	12 miesięcy od daty produkcji

* Dane dotyczą temperatury +20 °C oraz wilgotności względnej 55 %.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Podkład międzywarstwowy PRIMERPLAST M stanowi wodną kompozycję polimerów akrylowych, mineralnych wypełniaczy i modyfikatorów.

Wysoka zawartość spoiwa zwiększa przyczepność oraz chroni kolejną warstwę przed niekorzystnym oddziaływaniem podłoża. Odpowiednia ilość kwarcu nadaje pożądaną szorstkość i zwiększoną przyczepność do kolejnej warstwy.

ZASTOSOWANIE

PRIMERPLAST M to niezbędny środek kontaktowy dla kolejnych warstw systemów tynkarskich na nienasiąkliwe podłoża budowlane. Jest przeznaczony do stosowania na podłoża lamperyjne, lakierowe, z płytek ceramicznych lub gresowych, płyt meblowych oraz innych, których nasiąkliwość jest bardzo niska.

Jako warstwa szczepna podkład jest przeznaczony do stosowania pod tynki strukturalne, tynki mozaikowe, gładzie gipsowe, gładzie akrylowe, masy szpachlowe, masy strukturalne, zaprawy klejowe, preparaty hydroizolacyjne oraz kleje. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche i oczyszczone z kurzu, brudu oraz tłuszczów. Powłoki o słabej przyczepności należy dokładnie usunąć. Drobne uszkodzenia (np. pęknięcia lub ubytki) należy naprawić.

Wysoko chłonne fragmenty podłoża — po naprawach lub zdrapaniu — należy zagruntować preparatem PLASTGRUNT GP, głęboko penetrującym. W przypadku stosowania na powłoki z farb syntetycznych i lakierów zaleca się lekkie szlifowanie powierzchni.

SPOSÓB NAKŁADANIA

Podkład PRIMERPLAST M przed nakładaniem należy dokładnie wymieszać mieszadłem ze stali nierdzewnej do wyrównania konsystencji. Dobrze wymieszany wyrób stanowi jednorodną kolorystycznie płynną masę bez wtrąceń substancji obcych i żelu.

Podkład maluje się wałkiem malarskim z krótkim włosiem lub pędzlem. W przypadku aplikacji wałkiem konieczne są 2 warstwy podkładu. Kolejne warstwy nakłada się po około 4 godzinach *, a kolejne warstwy systemowe po około 8 – 12 godzinach *.

Całkowite schnięcie podkładu w przewiewnych pomieszczeniach trwa minimum 8 godzin *. W warunkach zewnętrznych czas wiązania zależy od pogody i wynosi około 8 godzin *.

ZUŻYCIE

Zużycie podkładu szepnego jest uzależnione od podłoża i zastosowanych narzędzi, wynosi średnio od 0,2 do 0,3 kg/m².

ZALECENIA

- Wyrobu nie wolno nakładać na mokre podłoże.
- Wyrobu nie wolno nakładać na podłoża silikonowe i silikonowane.
- Niewskazane jest działanie ostrego słońca i silnego wiatru w trakcie prac oraz na świeżo nałożoną warstwę.
- Nie mieszać z innymi produktami, nie rozcieńczać. Podkład traci właściwości szepne po rozcieńczeniu.
- Narzędzia używane podczas prac należy dokładnie wymyć wodą natychmiast po zakończeniu robót lub przed dłuższą przerwą.
- Wszelkie zabrudzenia powierzchni należy zmyć wodą z dodatkiem mydła lub usunąć przy pomocy preparatu REMOVER.
- Producent zaleca, przed użyciem wyrobu, wykonanie testu przyczepności. Jeżeli podłoże jest niejednorodne, testy należy przeprowadzić w miejscach o różnej przyczepności. Wszelkie uwagi prosimy natychmiast zgłaszać do producenta.
- PRIMERPLAST M nie nadaje się do finalnego wykańczania powierzchni.

WARUNKI PROWADZENIA PRAC

Temperatura otoczenia i podłoża podczas nakładania podkładu i 8 godzin po zakończeniu robót nie powinna być niższa niż +5 °C i wyższa od +25 °C. W tym czasie należy chronić pomalowane powierzchnie przed deszczem, który powoduje wypłukanie podkładu.

Niższa temperatura i zwiększona wilgotność mogą powodować wydłużenie schnięcia i czasu wiązania. Gdy po aplikacji wyrobu warunki pogodowe ulegną gwałtownej zmianie, której objawem będą opady, mgły lub mróz, jakość warstwy może ulec degradacji.

Produkt przemrożony nie nadaje się do aplikacji.

INFORMACJE DODATKOWE

Podłoże, na którym będzie aplikowany opisany wyrób, powinno być precyzyjnie określone. W wypadku braku możliwości identyfikacji wcześniejszych warstw należy wykonać test przyczepności oraz długotrwałą próbę eksploatacyjną.

W przypadku wątpliwości związanych z podłożem, aplikacją, przechowywaniem wyrobów oraz eksploatacją wykonanych powierzchni prosimy o kontakt z producentem.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Produkt należy transportować i przechowywać w temperaturze od +5 °C do +25 °C w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Miejsce przechowywania nie powinno być nasłonecznione. Trwałość tak przechowywanego podkładu szepnego wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób nie zawiera substancji żrących. Podczas prac należy przestrzegać standardowych zaleceń BHP oraz stosować okulary, odzież ochronną i rękawice gumowe do ochrony rąk. W przypadku gdy wyrób dostanie się do oczu, należy przemyć je obficie czystą wodą.

Szczegółowe informacje o zagrożeniach i postępowaniu z wyrobem zawiera karta charakterystyki (SDS), dostępna u producenta.

ODNIESIENIA NORMATYWNE

- PN-EN 1062-1 — Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton. Klasyfikacja.
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP) — klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin.
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych (Dz.U. 2016 poz. 1353).

Klasy i kategorie właściwości użytkowych wyrobu podaje dokumentacja producenta; niniejsza karta ich nie deklaruje.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy sprzedawcy ani za gwarancje udzielone przez wykonawców bez jego wiedzy. Dane zawarte w karcie opierają się na obecnym stanie wiedzy producenta i nie zwalniają wykonawcy z odpowiedzialności za prace prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty tracą ważność jej wydania wcześniejsze.